



METYLAN SPECIAL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parati ad alto potere collante.

CAMPI DI IMPIEGO

Speciale per parati pesanti, gofrati, di difficile incollaggio, fibre ruvide, fibre vegetali, stampe fotografiche, parati vinilici (parati in PVC con retro cartaceo).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Metilcellulosa, resine sintetiche, additivi e fungicidi
Peso specifico	0,7 g/cm ³
Tempo aperto	30 minuti
Tempo di presa	6 – 8 ore
Tempo di conservazione	conservare in luogo fresco ed asciutto
Modalità di conservazione	il prodotto se ben conservato è stabile per due anni
Note di pericolosità	nessuna

MODALITA' D'USO

Impiego	Diluzione	Litri di acqua per pacchetto	Sufficiente per ca. mq
Incollaggi speciali, gofrati non stampati	1:15	3	12-15
Parati pesanti, fibra ruvida, parati tessili	1:20	4	22-26
Incollaggi speciali, parati gofrati non stampati	1:40	8	60-80

Ammollare e togliere i vecchi parati con Metylan Defix. Quindi pulire accuratamente.

Chiudere crepe e buchi e lisciare sottofondi disuguali e ruvidi con stucco. Pretrattare i sottofondi normalmente assorbenti con la colla diluita. Su sottofondi non assorbenti oppure di colori diversi, applicare un sottoparato.

Applicazione: spalmare la colla uniformemente sul parato e lasciare impregnare più o meno a lungo a seconda del materiale.

Osservare le istruzioni dei produttori per quanto riguarda l'applicazione dei parati completamente strippabili.

Un'aggiunta di Ovalit (ca.20%) migliora la resistenza all'umidità ed il potere adesivo.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it