

# STARFLOOR CLICK ULTIMATE

## SCHEMA TECNICA

Certificazione & Classificazione	Standards	Starfloor Click Ultimate	
Tipo di pavimento	ENISO10582	Pavimento resiliente eterogeneo compatto	
Classificazione d'uso	ENISO10874	Domestico: 23 Commercial: 33 Industrial: 42	
<b>Caratteristiche Tecniche</b>			
Spessore totale	ENISO24346	6,5mm	
Spessore strato d'usura	ENISO24340	0,55mm	
Peso totale	ENISO23997	11,3kg/m <sup>2</sup>	
Contenuto leganti strato d'usura	ENISO10582	Typel	
Dimensioni	ENISO24342	Doghe 176x1213mm Piastre 300x600mm	6 doghe/scatola = 1,28 m <sup>2</sup> 7 Piastre/scatola = 1,26 m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale (PUR)		Si- PUR Ultimate	
Bordi bisellati		Si-Bisellato su 4 lati	
<b>Performance Tecniche</b>			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Valore medio rilevato 0,05% Valore richiesto ≤ 0.15%	
Curvatura materiale al calore	EN ISO 23999	≤ 1mm	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,05mm	
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	
Sedia a rotelle	ISO 4918 - EN 425	Nessun danno	
Riduzione rumore da impatto	EN ISO 717-2	ΔLw fino a 19 dB	
Riduzione rumore interno alla stanza	EN ISO 31-074	Class C (Ln,e,w < 85 dB)	
Resistenza Termica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W	
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02 (metodo 3a) ≥ 6		
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Molto buona	
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	≤ 2 kV	
Resistenza alla delaminazione	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27 °C	

Le informazioni sopra riportate potrebbero essere soggette a modifiche. (01/18).

Tarkett raccomanda di seguire le istruzioni per l'installazione la pulizia e la manutenzione. Contattare Tarkett per avere tali istruzioni.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>